

Producto Complementario: Primario Fast Track®

Descripción

Primario epóxico base agua de tres componentes, 36% sólidos, para aplicarse a concreto recién colado. Formulado para penetración superior y adherencia al concreto. Este producto permite el primariar al concreto nuevo en tan solo 14 horas después de la aplicación del primario sin necesidad de escarificar o preparar la superficie. Además sella la superficie de la losa y actúa como curador que mejora las propiedades físicas del concreto al permitir la apropiada hidratación..

Uso

El Primario Fast Track® puede ser usado como primario para todos los sistemas epóxicos y de uretano de Sipco. Se puede usar como primario para losas de concreto existentes.

Ventajas

- Excelente adhesión al concreto recién colado
- Primario aplicado al concreto dentro de las 8 hrs después de colarlo
- Superior penetración al concreto
- Cero VOC y sin olor
- Reduce la necesidad de preparar la superficie con shotblast o escarificador
- Tiempo rápido de secado
- Tolerante a la humedad
- Fácil de limpiar

Limitaciones

No cambiar las proporciones de la mezcla, no agregar solventes, el substrato debe ser sólido y libre de contaminantes. La temperatura mínima de aplicación es de 15° C.

Tiempo de Curado / Secado

Tráfico peatonal 3 a 4 hrs A una temp de 25°C y 50% de H.R.

Para aplicar un recubrimiento se recomienda un mínimo de 72 hrs y siempre que el medidor de humedad indique positivo.

Vida Útil

Ya mezclado es de 2 horas. La vida de almacén sin mezclar es de 1 año.

Propiedades Físicas

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Porcentaje de sólidos | 36% | |
| Componentes orgánico volátil | 0.0 g/l | |
| Punto de flash | Mayor a 94°C | |
| Pérdida de agua del curador | Mayor a 0.55 kg/cm ² | ASTM 309 |
| Resistencia a la adhesión | 27 kg/cm ² | ACI COM 403 |