

# HiGloss DPA®

[Desbaste, Pulido y Abrillantado]

## Descripción

Sistema completo que permite que los pisos de concreto, tanto nuevos como usados, luzcan un acabado mate o de alto brillo, puede ser con o sin agregado expuesto que lo hace ver como acabado decorativo, además de proteger contra a la abrasión al tener un endurecedor a base de silicato de litio. Es fácil de limpiar y mantener.

## Ventajas

- **Decorativo** al tener un acabado brillante que se obtiene sobre el concreto pulido con discos de diamante de diferente malla logrando 4 diferentes acabados mate o muy brillante con ó sin el agregado expuesto y alta reflexión a la luz.
- **Endurece** con moléculas pequeñas de litio que incrementan significativamente la **resistencia a la abrasión** del concreto.
- **Libre de polvo** que permite que el concreto sea de fácil mantenimiento y limpieza.
- **Ecológico** al utilizar compuestos base agua, libre de solventes, no tóxico, libre de olores. Cumple con todas las regulaciones sanitarias, además el mantenimiento mecánico con el uso de diamantes lo convierte en un método VERDE ya que se consume hasta 30 veces menos de energía.
- **Variedad de colores** utilizando agregado para lograr diseños especiales.
- **Alta durabilidad** utilizando el sistema mantenimiento Twister. Las características del piso permanecen por más tiempo
- **Alta clasificación de seguridad** en caso de incendio.

## Acabados

**Platino.-** El más alto acabado brillante con exposición de agregado. Este sistema es el más alto en términos de reflexión. Ofrece alto brillo y a la vez alta exposición de agregados. Involucra varias etapas de desbaste y de pulido utilizando diamantes desde la malla 16 hasta la malla 3000 logrando obtener un piso de alta durabilidad. Las llantas de montacargas y otras sustancias no dejan marcas en la superficie brillante además que la luz se refleja sobre el piso.

**Oro.-** Acabado brillante sin exposición de agregado. Con este sistema se logra una brillantez "satinada" logrando a la vez un acabado con menor ó nula exposición del agregado. Los diamantes a utilizar son de malla 100 hasta 1500. Se recomienda para pisos de concreto que ya están nivelados. Se debe utilizar el sistema Twister de mantenimiento para lograr un brillo

similar al platino. Además tiene buena resistencia a las marcas de llantas.

**Plata.-** Acabado mate con exposición de agregado. Sistema similar al platino en su etapa de desbaste pero diferente en la etapa de pulido ya que lo que se desea es obtener un acabado mate. Se puede utilizar diamantes desde malla 16 hasta las 400.

**Bronce.-** Sistema más económico ya que se utiliza el menor número de etapas de desbaste y pulido. Brinda menor o nula exposición de agregado y se tiene un acabado mate. Se pueden utilizar diamantes desde la malla 100 hasta la 800.