

Producto Complementario: Juntas de Expansión®

Descripción

Relleno epóxico semirígido, de 2 componentes, para juntas de control y cortes en el concreto o con los sistemas SiPCo® Eporok®.

Uso

Diseñado específicamente para rellenar juntas de control y cortes en el concreto o en el Eporok. Especial formulación semi-rígida que permite el tráfico de ruedas metálicas sin lastimar o despostillar las orillas de la junta.

Vida útil: 35 min a 24°C y 50% de H.R.

Ventajas

- Sistema 100% sólidos de bajo olor
- Relación simple de uno a uno
- No se contrae
- Proviene la deterioración de las orillas de las juntas

Tiempo de Curado

Seco al tacto	6 – 8 hrs
Recapeo	12 hrs
Tráfico ligero	18 hrs
Tráfico pesado	+ de 72 hrs

Rendimiento

Variable según las dimensiones de la junta:

1/8" x 1/2"	25 m/lt
1/8" x 2"	6.25 m/lt
1/4" x 1/2"	12.40 m/lt
1/4" x 2"	3.10 m/lt
1/2" x 1/2"	6.20 m/lt
1-2" x 2"	1.55 m/lt

Propiedades Físicas

Dureza (Shore D)	56	
Dureza (Shore A)	84	
Resistencia a la abrasión	Pérdida máx 25mg	ASTM D-1044
Resistencia a la tensión	230 kg/cm ²	ASTM D-638
Elongación a la tensión	50%	ASTM D-638